

TECHNICKÝ LIST

Výrobek : BIPOL K

Složení : směs nenasycených mastných kyselin a estery mastných kyselin

Použití : olej určený na mazání řetězů a lišt motorových a elektrických pil v horkém počasí. Velmi vhodný na mazání stacionárních pil.

Technické parametry :

Kinematická viskozita při 40° C	78 mm² s⁻¹
Hustota při 20° C	917,1 g / m³
Bod tuhnutí	- 38° C
Bod vzplanutí	272° C
Biologická odbouratelnost za 21 dní	98 %

V Jersíně dne 1.1.2009